

Име на продукта	: Dupli Color Цинков спрей
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Хасмерсхайм, Германия

Описание на продукта

Студена галванизация срещу корозия. Отлична защита срещу ръжда за изделия от черен метал – автомобилни купета, изпускателни системи, врати, машини, метални профили, огради и др.

Основни характеристики

Висококачествено цинково покритие със съдържание на цинк в сухия филм на 90%
Катодна защита срещу корозия за всички голи метали
Отговаря на най-високите изисквания за устойчивост на корозия
Устойчив на температури до 600°C
Особено подходящ за заваръчни шевове
Идеален за всички метали, намиращи се на открито и застрашени от ръжда

Физични и химични характеристики

Основа на втвърдяващите компоненти	: епокси естер
Цвят	: цинк
Мирис	: разтворител
Степен на гланц	: (при ъгъл на измерване 60° според DIN 67530): мат, 5 gloss units
Покривност	: в зависимост състоянието и цвета на пръсканата повърхност: 400 ml са достатъчни за около 1.0 - 1,5 m ²
Време за съхнене (при 20°C, 50% относителна влажност на въздуха)	: не полепва прах: след около 10 минути; допир: след около 20 минути; изсъхва: след 24 часа Температууроустойчив: след 8-12 часа За да калите подложете на температура от 160°C. Времето за съхнене зависи от температурата на околната среда, влажността на въздуха и дебелината на нанесения слой.
Температурна устойчивост	: до 600°C
Съхранение	: до 10 години при осигурени благоприятни условия: 10°-25°C, относителна влажност на въздуха максимум 60%
Разфасовка	: максимален номинален обем 400 ml



Околна среда и етикиране

Данни за екологията: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали. Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.

Указания за отстраняване: Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се отстраняват като „специален отпадък“.

Обозначение и етикетиране: Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответствие с актуалните регламенти за етикетиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

Употреба

Повечето спрейове на DUPLI COLOR имат специална капачка, за да се избегне непозволено използване. Моля вижте инструкциите върху капачката или етикета.

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.

Подготовка

Металната повърхност трябва да е чиста и обезмаслена.

Поради високата плътност на спрея трябва да го разклатите в продължение на най-малко 2 минути от момента, в който започнете да чувате размесващите топки. В противен случай дюзата може да блокира.

Боядисване

Разклатете силно флакона за около 2-3 минути.

Тествайте флакона на място, което не се вижда.

Нанесете няколко покривни слоя.

Пръскайте от около 25-30 см разстояние.

След като изсъхне (около 24 часа), нанесете грунд и топ лак.

Нанасяйте само тънки слоеве върху повърхности, подлагани на висока температура. При необходимост боядисайте и с термоустойчив лак.

Цинковият спрей Dupli Color може да се препокрива с грунд и топ лак, както и със самия Цинков спрей.